

## TITANIUM PUTTY "HP"



BOLETIN TÉCNICO REF. 10761

### RESINAS EPOXÍDICAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

#### Pasta de Titanio (Masilla epoxídica de Titanio)

#### **Descripción:**

Excelente compuesto a base de titanio y masilla epoxídica, especificado para las reparaciones más exigentes y de precisión para equipos industriales de alta tecnología.

Usado para proteger nuevas y antiguas superficies que deben ser protegidas de cavitaciones, erosiones y corrosión.

#### **Ventajas:**

- Excelente resistencia al desgaste mecánico y químico, no se oxida
- Ya fraguado es mecanizable y permite reparaciones de precisión
- Resistencia a la Tª hasta 177°C
- Alta resistencia a la compresión
- Puesta en servicio en corto plazo
- Se consiguen reparaciones resistentes, de larga duración en las condiciones más críticas, altas Temperaturas, desgaste excesivo, corrosión química.

#### **Aplicaciones:**

- Reparación de Bombas desgastadas
- Reparación de ejes rayados
- Reconstrucción de: impulsores de bombas; de válvulas de mariposa y de compuerta; de placas de tubos
- Protección de placas desgastadas
- Prevención de cavitación en cajas de agua de condensadores
- Reparación de émbolos hidráulicos
- Reajuste de chiveteros
- Restauración de alojamientos de cojinetes.

#### **Modo de Empleo:**

- Todas las superficies deben estar secas, limpias y rugosas
- La suciedad, grasas y aceites se deben eliminar con Limpiador-desengrasante Devcon Blend 300
- Las superficies contaminadas por sales deben ser neutralizadas y limpiadas convenientemente
- Reparación de superficies de bronce: el óxido de las superficies de bronce reduce la adhesión de esta pasta epoxídica a la superficie a tratar. Esta capa de óxido debe ser removida antes de la reparación de la superficie, bien por medios mecánicos o por medios químicos
- Se debe alcanzar como mínimo el grado de preparación de superficie SA<sub>2</sub> ½ de la norma ISO 8501, con una rugosidad media de un valor Rz 60 a 80 micras
- A continuación se debe proceder a la eliminación del polvo mediante aspiración mecánica y de existir impurezas, resto de humedad y/o aceite se debe limpiar con Devcon Blend 300
- Bajo condiciones de trabajo en frío, se recomienda calentar la superficie a reparar hasta unos 38 °C, inmediatamente antes de aplicar este producto. Este procedimiento seca y elimina humedades presentes.
- Siempre conviene efectuar la aplicación del producto lo más rápido posible después de haber realizado la limpieza, para evitar oxidaciones o rastros de óxido. Si esto no es práctico, una aplicación general de FL 10 Primer mantendría las superficies de metal sin rasgos de óxido
- Este producto está formulado como una densa mezcla que puede ser aplicado de forma fácil sobre superficies verticales sin descolgarse
- Su aplicación debe realizarse con espátula rígida, apretando firmemente sobre las grietas y cavidades para asegurar un máximo contacto con la superficie y eliminar el aire ocluido.

## **Características Técnicas:**

<b>Resistencia Química</b>	Los sistemas epoxídicos presentan una excelente resistencia, al agua, soluciones alcalinas, gasolinas, aceites, detergentes; no se recomienda su uso para largos periodos en contacto con ácidos concentrados y disolventes orgánicos
Consultar en la Guía de Usuarios, con la tabla de Resistencia Química de los Productos Devcon	
<b>Resistencia a la Temperatura</b>	177 ° C
<b>Envasado- Predosificado</b>	0,5 kg. y 1 Kg.
<b>Relación mezcla en peso</b>	4,3:1
<b>Relación mezcla en volumen</b>	3:1
<b>Vida de la mezcla</b>	21'
<b>volumen de sólidos</b>	100%
<b>Color</b>	Gris
<b>Tiempo de fraguado</b>	6 h.
<b>Cubricióncm<sup>2</sup>/Kg./6,35mm espesor</b>	660
<b>Resistencia a la compresión N/mm<sup>2</sup></b>	130
<b>Resistencia a la tracción N/mm<sup>2</sup></b>	14
<b>Dureza Shore (D)</b>	87
<b>Almacenamiento a 22°C</b>	3 años



## **Seguridad:**

Seguir indicaciones de la ficha de seguridad del producto.

## **Garantía y Reclamaciones:**

Todas las recomendaciones, información técnica y datos contenidos en este folleto están basados en los resultados de ensayos en laboratorio y se facilitan de acuerdo con nuestros conocimientos actuales pudiendo ser modificadas sin previo aviso.

Debido a las variaciones en el almacenamiento, manipulación y aplicación de estos materiales, Sintemar no acepta responsabilidad alguna por el rendimiento del producto o por cualquier daño derivado de su empleo, siempre y cuando dicho daño no se produzca por deficiencias en la manufacturación del mismo.

Se sugiere a los usuarios potenciales que prueben con pequeñas aplicaciones para determinar la idoneidad de cada producto individual para sus necesidades específicas.